



Plâtres Lambert Structure

Plâtres Lambert Structure is een lichtgewicht schuurgips met een lange open schuurtijd. Geschikt voor het decoratief afwerken van wanden en plafonds. De samenstelling van het gips zorgt ervoor dat er een bijzonder fraai structureffect ontstaat. Plâtres Lambert Structure kan zowel in dunne als in dikke lagen worden aangebracht. Dit kan handmatig en machinaal (220 V).

Toepassing

Toepassingsgebied	Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds.
Ondergrond	Toe te passen op alle steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en stuc- en gipsplaten. Zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden voorbehandelen met een Plâtres Lambert voorstrijkmiddel; met uitzondering van stucplaten.
Aanbevolen laagdikte	Ca. 5 t/m 20 mm.
Afwerking	Geen verdere afwerking nodig.

Verwerking

Mengverhouding	Ca. 10 - 11 liter water op 25 kg gips.
Aandachtspunt mengen	Bij het mengen van het gips met een mixer, is het van belang dat er voldoende water wordt gebruikt. Het is beter om later een beetje gips toe te voegen omdat het aangemaakte gips te dun is, dan water te moeten toevoegen omdat het mengsel te stijf is. Dit laatste zorgt ervoor dat de kuitijd wordt verkort.
Gemiddeld verbruik	Ca. 10,5 kg/m ² /cm.
Totale verwerkingstijd	Ca. 2 uur en 30 minuten.
Klimatologische omstandigheden	Relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 80% en een omgevingstemperatuur van minimaal 5° C.
Droogtijd	5 - 20 dagen, afhankelijk van de dikte van het stucwerk en klimatologische omstandigheden.

Verpakking en opslag

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid	Minimaal 4 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf de productiedatum zoals vermeld op de zak.