



*Geschikt voor
natte ruimtes*

Gyproc Unique WR

- *Spuitsgips geschikt voor natte ruimtes*
- *Machinaal én handmatig zeer soepel te verwerken*
- *Droogt gelijkmatig op tot een sterke homogene massa*
- *Snel af te werken met bijvoorbeeld tegelwerk*
- *Herkenbaar aan de groene kleur*



Gyproc Unique WR

Gyproc Unique WR is een spuitgips die speciaal geschikt is voor toepassing in de natte ruimtes. De gips is zowel machinaal- als handmatig te verwerken. Het product droogt gelijkmatig op en vormt een sterke homogene massa. Unique WR is de ideale drager van tegelwerk. Dankzij de korte droogtijd, is de gips snel af te werken met bijvoorbeeld tegelwerk. Gyproc Unique WR is duidelijk herkenbaar aan de groene kleur.

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebied: Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds. Bij toepassing in natte ruimtes dient er altijd een waterdichte afwerklaag, bijvoorbeeld tegelwerk, over de pleisterlaag te worden aangebracht.

Ondergrond: Toe te passen op alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en stucplaten. De ondergrond dient stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn. Gladde, niet-zuigende ondergronden voorbehandelen met Gyproc Kontakt. Sterk en onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met Gyproc Grondeer. Let op: stucplaten nooit voorbehandelen.

Indien Unique WR met tegels wordt afgewerkt, adviseren wij om de pleister niet te filzen en/of glad af te werken.

Aanbevolen laagdikte: Ca. 10 - 12 mm.

Afwerking: Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. tegelwerk. Let op: niet geschikt voor afwerking met cementgebonden producten. Volg bij het afwerken van Unique WR altijd de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

Verwerking

Mengverhouding: 14-15 liter water op 25 kg gips.

Gemiddeld verbruik: Ca. 10 kg per m² per cm dikte. Ca. 2,5 m² per zak van 25 kg.

Totale verwerkingstijd: Ca. 3 uur en 30 minuten.

Klimatologische omstandigheden: Verwerkingstemperatuur > 5° C.

Droogtijd: Ca. 2 dagen bij 18° C en 10 mm laagdikte.

Verpakking en opslag

Verpakking: Zakken van 25 kg; 45 zakken op een europallet.

Opslag: Droog en vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: Minimaal 6 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.